

افزودنی براق کننده رنگ پودری گروه newadd-1604

معرفی:

افزودنی براق کننده ژاو افزونه آور، در فرمول پوششهای پودری، با ایجاد ساختار همگن در شبکه فیلم نهایی پوشش، در موارد زیر باعث بهبود کیفیت پوشش نهایی میشود.

- افزایش براقیت و شفافیت^۱ یکنواختی بیشتر سطح پوشش
- کاهش احتمال حفره و سوراخهای سوزنی
- پوست پرتقالی و بهبود چسبندگی و همترازی درون لایه ای
- بهبود چسبندگی پوشش به سطح فلز زیرایند

توجه شود استفاده از این ماده به عنوان جایگزین روانساز توصیه نمیشود.

مشخصات عمومی:

پودر سفید رنگ	ظاهر محصول
حداقل ۹۹٪	محتوای فعال
۹۵-۱۲۵	دمای نرم شونندگی

کاربرد:

افزودنی براق کننده در مرحله‌ی همگون سازی پیش از اکسترود با بقیه اجزا مخلوط می‌شود. این افزودنی می‌تواند در فرمول‌های بر پایه اپوکسی، پلی استر، پلی اورتان و اکریلیک استفاده شود.

میزان مصرف:

مقدار پیشنهادی این افزودنی ۰,۵-۱ درصد وزنی نسبت به کل وزن فرمولاسیون است که مقدار دقیق باید در آزمایشگاه تعیین شود.

فرمول اولیه پیشنهادی:

RM	Supplier	Weight%
Pe-0551	Zhav Alvan Avar	33
EP-112 2	Zhav Alvan Avar	27
TiO ₂	-	21
PE wax	-	0.6
Newadd-160373	Zhav Afzoneh Avar	0.4
New add 160274	Zhav Afzoneh Avar	1
New fill 02015	Zhav Alvan Avar	16
Newadd 16041	Zhav Afzoneh Avar	1
1. polyester resin (55/45) 2. epoxy equivalent weight:700-750 3.Degassing agent 4.leveling agent 5. blanc fixe		

شرایط نگهداری:

در محیطی با رطوبت کم و دمای ۲-۳۰ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد آتش زا نگه داری شود.

در صورت رعایت شرایط فوق محصول حداقل به مدت یک سال قابل نگهداری در انبار می باشد.
نکته ایمنی: توصیه می شود در زمان تماس از عینک، دستکش و لباس کار استفاده شود.