

براق کننده رنگ پودری گروه newadd-1604

معرفی:

افزودنی براق کننده ژاوا افزونه آور، در فرمول پوششهای پودری، با ایجاد ساختار همگن در شبکه فیلم نهایی پوشش، در موارد زیر باعث بهبود کیفیت پوشش نهایی میشود.

افزایش براقیت و شفافیت،

یکنواختی بیشتر سطح پوشش، کاهش احتمال حفره و سوراخهای سوزنی، پوست پرتقالی

بهبود چسبندگی و همترازی درون لایه ای و همچنین بهبود چسبندگی پوشش به سطح فلز زیرایند

توجه شود استفاده از این ماده به عنوان جایگزین روانساز توصیه نمیشود.

مشخصات عمومی:

ظاهر محصول	پودر سفید رنگ
محتوای فعال	حداقل 99%
دمای نرم شوندگی	95-125

کاربرد: افزودنی براق کننده در مرحله ی همگون سازی پیش از اکستروود با بقیه اجزا مخلوط می شود. این افزودنی می تواند در فرمول های بر پایه اپوکسی، پلی استر، پلی اورتان و اکریلیک استفاده شود.

میزان مصرف: مقدار پیشنهادی این افزودنی 0.5-1 درصد وزنی نسبت به کل وزن فرمولاسیون است که مقدار دقیق باید در آزمایشگاه تعیین شود.

فرمول اولیه پیشنهادی:

RM	Supplier	Weight%
Pe-055 ¹	Jav alvan avar	33
EP-112 ²	Jav alvan avar	27
TiO ₂	-	21
PE wax	-	0.6
Newadd-1603 ³	Jav afzoneh avar	0.4
New add 1602 ⁴	Jav afzooneh avar	1
New fill 0201 ⁵	Jav alvan avar	16
JGL-98004	Jav afzooneh avar	1
1. polyester resin (55/45) 4. leveling agent 2. epoxy equivalent weight: 700-750 5. blanc fixe 3. Degassing agent		

شرایط نگهداری:

- در محیطی با رطوبت کم و دمای 2-30 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد آتش زا نگه داری شود.
- در صورت رعایت شرایط فوق محصول حداقل به مدت یک سال قابل نگهداری در انبار می باشد.

نکته ایمنی: توصیه می شود در زمان تماس از عینک، دستکش و لباس کار استفاده شود.